

外装用塗料
(下塗材)

セミフロンサーフ

セミフロンサーフはセミフロンスーパーシリーズ、セミフロンシリーズをトップコートに用いる水性シリコン樹脂からなる、一液水性シリコン樹脂サーフェーサーです。付着性良好に加え、隠ぺい性にも優れるため、上塗り剤のとまりや光沢感を引き出します。また、微弾性を有しているため、下地のヘアークラックにも追従します。幅広い下地塗膜に適合し扱い易く、水系タイプで臭気が少ないため環境にも優しい塗料です。

特長

- 1) 微弾性の塗膜が下地のヘアークラックに追従します。
- 2) 各種既存塗膜への付着性良好で、幅広い下地に適応します。
- 3) 下地の隠ぺい性に優れていますので、上塗り剤のとまりや光沢感を引き出します。
- 4) サイディングボードからコンクリート下地まで幅広い下地に適応します。
- 5) 水性塗料のため臭気が少なく、取扱いが容易です。

適用下地

外 壁：窯業系サイディング、リシン、吹付タイル、モルタル、ALC、RC、コンクリート等

旧塗膜：アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、酢ビアクリル樹脂塗料、アクリルシリコン樹脂塗料等

塗料性状

	項目	内容
1	混合比	－
2	色	白色
3	艶(60°)	－
4	比重	1.0
5	固形分	66
6	外観	白色液体
7	消防法による危険物区分	－
8	労働法による表示対象物	－

塗装条件

項目	内容
塗装方法	ウールローラー
塗装間隔(20℃)	4時間以上3日以内
希釈率	水道水 0～5%
標準塗布量	0.3 kg / m ² / 回以上

荷 姿

15 kg

色 相

白色

適 合 上 塗 材

セミフロンマイルド・セミフロンマイルドⅡ・セミフロンスーパーマイルドⅡ
セミフロンアクア・セミフロンアクアⅡ・セミフロンスーパーアクアⅡ

使 用 上 の 注 意

- 1) 以下の場合は、塗装出来ませんのでご注意ください。
 - ・天候が悪い（降雨、降雪、強風）場合。
 - ・湿度が85%以上ある場合。
 - ・気温が5℃以下の場合や、施工後数時間以内に5℃以下になる可能性がある場合。
 - ・被塗物が水で濡れていたり、錆、油等の遺物が付着している場合。
- 2) 過度の希釈は、乾燥の遅れ、たるみを生じますので十分注意して下さい。
- 3) 塗装終了後は直ちに器具等を洗浄して下さい。
- 4) 使用前には缶を良く振って下さい。
- 5) 缶に残った塗料については、塗料表面が隠れる程度まで水道水を添加し、必ずキャップをして空気との接触を断って下さい。
- 6) 吸込みの大きい下地（石膏ボード等）の場合、塗料が吸い込まれる恐れがあります。
- 7) 取り扱いには慎重に扱い、ラベルの注意事項に従って下さい。詳細についてはSDSをご参照下さい。

安全衛生上の注意

●本来の用途以外に使用しないで下さい。 ●使用前に取扱説明書を理解して、取り扱って下さい。 ●粉じん／ガス／蒸気／スプレーなどを吸入しないで下さい。
●取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。 ●必要に応じて個人用保護具を使用して下さい。 ●飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡して下さい。口をすすいで下さい。 ●粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診断を受けて下さい。 ●暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡して下さい。 ●緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。 ●容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理して下さい。 ●施設して子供の手の届かないところに保管して下さい。 ●直射日光や水漏れは厳禁です。 ●塗料などの缶の積み重ねは3段までとして下さい。 ●日光から遮断し、換気の良い場所で保管して下さい。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないで下さい。●内容物／容器を廃棄する時には、国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄して下さい。 □詳細な内容、表示例以外の事項については、製品安全データシート（SDS）をご参照下さい。 □本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。

KF KFケミカル株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋 1 丁目 1 番 1 号

日比谷ビルディング 9F

TEL:03-6629-9033 FAX:03-6629-9023

HP: <http://www.k-fine.co.jp>



※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

187-15800-001 2020.12